

HydroBlock WB

- PRODUKTBEKRIVELSE** HydroBlock WB er et vandbaseret imprægneringsmiddel (hydrofoberingsmiddel), der giver en vandafvisende overflade. Alkali-resistent silan-siloxane, der trænger godt ind i substratet.
- EGENSKABER**
- Høj vandperleeffekt
 - Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem
 - Mindsker saltudtrækning til overfladen
 - Danner ikke film
 - Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger
 - Forhindrer frostskeer
- ANVENDELSESOMRÅDE**
- Facader
 - Gulve i lagerhaller
 - Tagbelægninger af fibercement, beton og tegl
 - Fliser
 - Andre materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds

TEKNISKE DATA

Sammensætning	Silan-siloxane
Emballagestørrelse	5 l, 25 l
Rækkeevne	4 - 8 m ² /l
Densitet	1 kg/l
Penetrationsdybde	2 - 18 mm afhængig af substrat
Kulør	Farveløs

Rækkeevne

Anbefalet lagtykkelse til tag, facader og fliser		
Produkt	Teoretisk rækkeevne	Våd
HydroBlock WB	5 m ² /l	200 µm

Den praktiske rækkeevne afhænger af materialets porøsitet

Tørretid

Våd lagtykkelse 200 µm	20° C / 65 % RH
Berøringstør	~1 dag
Tør	4 – 6 timer
Gennemhærdet	~6 dage

Tørretid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

HydroBlock WB

PÅFØRINGSDETALJER

Forbehandling/rengøring	<p>Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladen afrenses med Iso A-Clean i henhold til vejledningen.</p> <p>Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning.</p> <p>Overfladen påføres HydroBlock WB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt".</p> <p>Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller skjolder.</p> <p>En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingsmidler).</p> <p>Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne.</p> <p>Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender HydroBlock WB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhædede og tørre inden påføring.</p>
Påføringsbetingelser	<p>Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH</p>
Påføringsmetode	<p>Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte.</p> <p>Anvender man pensel eller rulle, er applikationen mere vanskelig på grund af den lave viskositet. Ved anvendelse af sprøjte påføres med 0,5-1 bar. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning.</p> <p>Anvend altid åndedrætsværn for at undgå indånding af aerosoler.</p> <p>Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.</p>
Omrøring	<p>Skal ikke omrøres/omrystes</p>
Fortynding	<p>Må ikke fortyndes – bruges som den er</p>
Rengøring af arbejdsredskaber	<p>Vand og sæbe</p>

MILJØ

Undgå udslip i kloakfløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler.

Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette, sker denne brug for egen risiko.