

Isonit Construction

- PRODUKTBESKRIVELSE** Isonit Construction er en vandfortyndbar, upigmenteret primer til slidte, sugende overflader af fibercement.
- EGENSKABER**
- Vandbaseret
 - God indtrængningsevne
 - Sikrer god vedhæftning
- ANVENDELSESOMRÅDE**
- Fibercement (slidte, sugende plader)
- Isonit Construction skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader.
- Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer

TEKNISKE DATA

Sammensætning	Vandfortyndbar upigmenteret grunder, baseret på akryl styren copolymer dispersion
Emballagestørrelse	25 l, 100 l
Rækkeevne	10 - 20 m ² /l - afhængig af overfladens beskaffenhed
Densitet	1,0 kg/l
Kulør	Upigmenteret

Rækkeevne Den praktiske rækkeevne afhænger af påføringsmetoden, emnets form og overfladens beskaffenhed. Påfør en tilpas mængde, så der ikke dannes film (blank overflade).

Tørretid

Våd lagtykkelse 100 µm	20° C / 65 % RH
Overmalingstør	~1 time

Tørretid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Opbevaring

Køligt, frostfrit, i tæt lukket emballage og utilgængeligt for børn

PÅFØRINGSDETALJER

- Forbehandling/rengøring** Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig
- Påføringsbetingelser** Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85 % RH
- Påføringsmetode** Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar
Påfør en tilstrækkelig mængde, så der ikke dannes film (blank overflade). Hvis der dannes film, får man dårlig vedhæftning af den efterfølgende maling.
Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Isonit Construction

Omrøring	Primeren skal omrøres inden brug.
Fortynding	Anvendes ufortyndet
Rengøring af arbejdsredskaber	Vand og sæbe

MILJØ	Undgå udslip i kloak afløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/g) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1
--------------	---

Ovennævnte informationer er vejledende og kan ikke anses for hverken udtømmende eller komplette. Informationerne er baseret på laboratorietests samt praktisk erfaring med produkterne. Vi forbeholder os retten til at ændre i oplysningerne uden varsel. Produktkvaliteten er sikret af Tikkurilas kvalitetssystemer, der er baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke kontrollere de forhold, som produktet anvendes under eller de mange andre faktorer, der kan have indflydelse på brug af produktet. Produktet er beregnet til professionel brug og bør kun bruges af professionelle med den nødvendige viden om og ekspertise i den korrekte brug af produktet. Vi fralægger os ansvaret for skader, der er opstået ved brug af produktet, hvor Tikkurilas anvisninger ikke er fulgt, herunder f.eks. krav til opbevaring, overflade og vejrforhold, eller hvor produktet er anvendt til ikke egnede formål. I det omfang gældende lovgivning tillader det, vil vi ikke påtage os ansvaret for de forhold, under hvilke produktet bruges eller for brugen af produktet. I tilfælde af, at du vil bruge produktet til andre formål end det der anbefales i dette datablad, uden først at have fået vores skriftlige bekræftelse på, at produktet kan bruges til dette, sker denne brug for egen risiko.